

Fügen Welle/Nabe					LOCTITE
Typ Loctite	Typ Loxal**	Gebinde	Klebe- spalt	Hand- festigkeit*	Beschreibung
<b>hohe Festigkeit (Temperaturbereich: bis max. +150°C, Typ 638 &amp; 648: bis max. +180°C, Typ 620: bis max. +230°C)</b>					
638/10	85.21/10	10 ml	bis 0,25 mm	4 min.	Spezielles Fügeprodukt mit <b>sehr großem Spaltfüllvermögen und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit (bis +180°C)</b> . Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. Auch bei passiven Oberflächen wie z.B. Edelstahl gut verwendbar. <b>DVGW-, NSF- und WRAS-Freigabe.</b>
638/50	85.21/50	50 ml			
638/250	85.21/250	250 ml			
620/50	---	50 ml	bis 0,2 mm	80 min.	Spezielles Fügeprodukt mit <b>großem Spaltfüllvermögen und erweiterter Temperaturbeständigkeit (bis +230°C)</b> . Zum Befestigen von Passstiften in Kühlern, von Gleitbuchsen in Pumpengehäusen und von Lagern in Kfz-Getrieben.
620/250	---	250 ml			
648/10	83.21/10	10 ml	bis 0,15 mm	3 min.	Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und <b>ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit (bis +180°C)</b> . Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc. Auch bei passiven Oberflächen wie z.B. Edelstahl gut verwendbar. <b>DVGW-, NSF- und WRAS-Freigabe.</b>
648/50	83.21/50	50 ml			
648/250	83.21/250	250 ml			
603/10	---	10 ml	bis 0,1 mm	8 min.	Zur Befestigung zylindrischer Teile mit geringen Spaltmaßen. Besonders geeignet zur <b>Lagerbefestigung</b> . Toleriert geringe <b>ölartige Verschmutzungen</b> . Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern.
603/50	82.33/50	50 ml			
603/250	82.33/250	250 ml			
660/50	---	50 ml	bis 0,5 mm	20 min.	<b>Quick Metall</b> mit sehr großem Spaltfüllvermögen. Ideal zur Reparatur ausgeschlagener/abgenutzter Lagersitze, Wellen, Buchsen und Passfedern. Verwendung mit Aktivator Loctite 7240.
---	89.51/75	75 ml	bis 0,3 mm	30 min.	
<b>mittlere Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150°C)</b>					
641/10	---	10 ml	bis 0,1 mm	30 min.	Empfohlen für zylindrische, Teile die <b>kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert</b> werden müssen wie z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
641/50	53.11/50	50 ml			
641/250	---	250 ml			

\* Durchschnittswert bei 22°C, \*\* ähnliche Eigenschaften (technische Daten siehe ab Seite 914 oder fordern Sie diese bei uns an).

