


Flüssige Dichtungen / Klebstoffe



Loxreal und **LOCTITE** Fügeverbindungen

Typ <i>besonders preiswert!</i>	Typ Loctite*	Gebinde	Temperaturbereich	max. Spalt mm	Scherfestigkeit N/mm ²	Funktion
53.11/50	641/50	50 ml	-55°C bis +150°C	0,12	8-12	demontierbar
82.33/50	603/50	50 ml	-55°C bis +150°C	0,10	17-22	für Passungen mit öliger Oberfläche
82.33/250	603/250	250 ml				
83.21/10	648/10	10 ml	-55°C bis +175°C	0,12	25-35	hochfest, schnelle Aushärtung
83.21/50	648/50	50 ml				Zugelassen für Sauerstoff (BAM)
83.21/250	648/250	250 ml				
85.21/10	638/10	10 ml	-55°C bis +150°C	0,20	25-35	zum Auf- und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen und Zahnrädern.
85.21/50	638/50	50 ml				Hochfeste Verbindung, nicht lösbar.
85.21/250	638/250	250 ml				
89.51/75	660/50 ¹⁾	75 ml	-55°C bis +150°C	0,30	25-30	Erneuerung abgenutzter Wellen und Gewinde

* Ähnliche Eigenschaften, technische Daten siehe ab Seite 917 oder fordern Sie diese bei uns an. ¹⁾ Gebinde 50 ml